



Unter DEG Bahn



Produktbeschreibung:

Reißfeste 3-lagige diffusionsoffene PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit Klebezonen an beiden Rändern. Unterdeckbahn bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne Schalung. Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A.

Technische Daten

Wesentliche Merkmale		Künstliche Alterung in Hinblick auf
Brandverhalten	Klasse E / Class E	
Wasserdichtheit	Klasse W 1/ Class W 1	W1
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C	
Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung (< 8 Stunden/Tag)	+100°C	
Dauer als Behelsdeckung	4 Wochen	
Dauer Freibewitterung	12 Wochen	
Reißkraft längs	320 N/5 cm (± 40 N)	320 N/5 cm (± 40 N)
Reißkraft quer	220 N/5 cm (± 40 N)	220 N/5 cm (± 40 N)
Dehnung längs	80 % (± 40 %)	80 % (± 40 %)
Dehnung quer	80 % (± 40 %)	80 % (± 40 %)
Weiterreißkraft längs	160 N (± 100 N)	
Weiterreißkraft quer	180 N (± 100 N)	
Kälteflexibilität	bis -45 °C	
Länge	50 m (-0 %)	
Breite	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)	
Flächenbezogene Masse	150 g/m ² (+5 / -15 %)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd = 0,08 m (± 0,02 m)	
Wasserdichtheit der Nähte	no performance declared	
Gefährliche Stoffe	no performance declared	

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Haben Sie Fragen zu der Bestellung oder anderen Produkten?

Wir beraten Sie gerne.

Produktmanagement-

Flachdach / Dämmung

Tel. 02385 933-0

www.dde.de

Stand: 04.2024