



Gültigkeit Datum	Nummer der Erstprüfung	Artikel Nummer	RA %	Bezeichnung Mischgutsorte	Zugabe Bindemittel	Zusätze	Gestein	Bemerkung
				Asphalttragschicht				
22.04.2024	19002-U164A-A	0400	40	AC 16 TN	70/100		Moräne/Kalkstein	
22.04.2024	19002-U164A-A	0401	40	AC 16 TN	result. 50/70		Moräne/Kalkstein	
21.03.2022	17080-U9234-A	0414	00	AC 16 T Fahrsilo	70/100		Basalt-Gestein	Carbonatarm *
19.02.2023	18004-U154A-A	0502	40	AC 22 TN	70/100		Moräne/Kalkstein	
19.02.2023	18004-U154A-A	0503	40	AC 22 TN	result. 50/70		Moräne/Kalkstein	
19.02.2023	18004-U123A-A	0511	50	AC 22 TS	50/70		Moräne/Kalkstein	
19.02.2023	18004-U123A-A	0513	50	AC 22 TS	result. 30/45		Moräne/Kalkstein	
21.03.2022	17080-U9224-A	0514	00	AC 22 T Fahrsilo	70/100		Basalt-Gestein	Carbonatarm *
19.02.2023	18004-U144A-A	0600	40	AC 32 TN	70/100		Moräne/Kalkstein	
19.02.2023	18004-U144A-A	0601	40	AC 32 TN	result. 50/70		Moräne/Kalkstein	
19.02.2023	18004-U113A-A	0611	50	AC 32 TS	50/70		Moräne/Kalkstein	
19.02.2023	18004-U113A-A	0613	50	AC 32 TS	result. 30/45		Moräne/Kalkstein	
				Asphalttragdeckschicht				
22.04.2024	19002-U714-A	1400	00	AC 16 TD	70/100		Moräne/Kalkstein	
22.04.2024	19002-U714F-A	1400	20	AC 16 TD	70/100		Moräne/Kalkstein	
03.05.2020	15004-U724F-A	1401	20	AC 16 TD Asphaltspuren	70/100		Moräne/Kalkstein	
22.04.2024	19002-U714F2-A	1402	20	AC 16 TD Flurbereinigung	70/100		Moräne/Kalkstein	0,3% Bindemittel+
				Asphaltbinderschicht				
22.04.2024	19002-U243-A	2301	00	AC 11 BN	50/70		Moräne/Kalkstein	
22.04.2024	19002-U243F-A	2301	25	AC 11 BN	50/70		Moräne/Kalkstein	
22.04.2024	19002-U233-A	2401	00	AC 16 BN	50/70		Moräne/Kalkstein	
22.04.2024	19002-U233F-A	2401	20	AC 16 BN	50/70		Moräne/Kalkstein	
22.04.2024	19002-U227-A	2405	00	AC 16 BS	25/55-55 A		Moräne/Kalkstein	
24.05.2023	18004-U227RCFa-A	2405	25	AC 16 BS	25/55-55 A-RC		Moräne/Kalkstein	
04.07.2024	19002-U9696RCF-A	2407	25	AC 16 BS SG	10/40-65 A-RC		Moräne/Kalkstein	stetig gestuft *
22.04.2024	19002-U227H-A	2406	00	AC 16 B-HSF	25/55-55 A	2,5% Kalkhydrat	Moräne/Kalkstein	hochstandfest *
22.04.2024	19002-U222F-A	2409	25	AC 16 BS	30/45		Moräne/Kalkstein	
04.08.2021	16021-U217-A	2505	00	AC 22 BS	25/55-55 A		Moräne/Kalkstein	
05.07.2023	18004-U217RCF-A	2505	25	AC 22 BS	25/55-55 A-RC		Moräne/Kalkstein	
04.07.2024	19002-U216RCF-A	2507	25	AC 22 BS	10/40-65 A-RC		Moräne/Kalkstein	
20.10.2020	15004-U9676-A	2413	00	SMA 16 BS	10/40-65 A	Viatop 66	Moräne/Kalkstein	Splittmastixbinder



Gültigkeit Datum	Nummer der Erstprüfung	Artikel Nummer	RA %	Bezeichnung Mischgutsorte	Bindemittel Sorte	Zusätze	Gestein	Bemerkung
				Asphaltdeckschicht				
23.04.2024	19002-U384-A	3102	00	AC 5 DL	70/100		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U354-A	3200	00	AC 8 DN	70/100		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U354F-A	3200	25	AC 8 DN	70/100		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U353-A	3201	00	AC 8 DN	50/70		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U353F-A	3201	25	AC 8 DN	50/70		Moräne/Kalkstein	
04.08.2021	16021-U333-A	3211	00	AC 8 DS	50/70		Moräne/Kalkstein	
04.08.2021	16021-U333F-A	3211	25	AC 8 DS	50/70		Moräne/Kalkstein	
21.03.2022	17080-U9253-A	3214	00	AC 8 D Fahrsilo	50/70		Basalt-Gestein	Carbonatarm *
04.08.2021	16021-U337-A	3217	00	AC 8 DS	25/55-55 A		Moräne/Kalkstein	
05.07.2023	18004-U337RCF-A	3217	25	AC 8 DS	25/55-55 A-RC		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U344-A	3300	00	AC 11 DN	70/100		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U344F-A	3300	25	AC 11 DN	70/100		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U343-A	3301	00	AC 11 DN	50/70		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U343F-A	3301	25	AC 11 DN	50/70		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U323-A	3311	00	AC 11 DS	50/70		Moräne/Kalkstein	
23.04.2024	19002-U323F-A	3311	25	AC 11 DS	50/70		Moräne/Kalkstein	
21.03.2022	17080-U9243-A	3314	00	AC 11 D Fahrsilo	50/70		Basalt-Gestein	Carbonatarm *
23.04.2024	19002-U327-A	3317	00	AC 11 DS	25/55-55 A		Moräne/Kalkstein	
05.07.2023	18004-U327RCFa-A	3317	25	AC 11 DS	25/55-55 A-RC		Moräne/Kalkstein	
19.08.2020	15004-U327H-A	3318	00	AC 11 D-HSF	25/55-55 A	2,5% Kalkhydrat	Moräne/Kalkstein	hochstandfest *
05.05.2024	19002-U32G4F-A	3320	20	AC 11 DS 78 M.-% 50/70 22 M.-% CTS GRM 40/15	GmBT 25/55-55		Moräne/Kalkstein	Gummimodifiziert im Trockenverfahren *
23.04.2024	19002-U316-A	3410	00	AC 16 DS	10/40-65 A		Moräne/Kalkstein	hochstandfest *
05.07.2023	18004-U317-A	3417	00	AC 16 DS	25/55-55 A		Moräne/Kalkstein	
05.07.2023	18004-U317RCF-A	3417	25	AC 16 DS	25/55-55 A-RC		Moräne/Kalkstein	
				Wasserdurchlässiger Asphalt / PA - WDA				
08.05.2024	19002-U9123-A	6460	00	PA 16 T WDA	50/70	Viatop 66	Moräne/Kalkstein	

Gültigkeit Datum	Nummer der Erstprüfung	Artikel Nummer	RA %	Bezeichnung Mischgutsorte	Bindemittel Sorte	Zusätze	Gestein	Bemerkung
				Splittmastixasphalt				
29.05.2020	R-8397 / 4	4212	00	SMA 8 S	25/55-55 A	Viatop 66	Moräne/Kalkstein	
22.04.2024	19002-U427-A	4212	00	SMA 8 S	25/55-55 A	Viatop 66	Moräne/Kalkstein	
22.04.2024	19002-U417-A	4312	00	SMA 11 S	25/55-55 A	Viatop 66	Moräne/Kalkstein	
20.10.2020	15004-U9629-A	4213	00	SMA 8 LA	40/100-65 A	Viatop 66	Moräne/Kalkstein	lärmarm / Spezialbitumen *
				Gussasphalt				
09.10.2022	17080-U531T-A	5117	00	MA 5 S	20/30	2,2% Trinidad	Moräne/Kalkstein	
09.10.2022	17080-U537S-A	5120	00	MA 5 S	25/55-55 A-NV	3% Sasobit	Moräne/Kalkstein	
11.08.2024	19002-U521T-A	5217	00	MA 8 S	20/30	2,2% Trinidad	Moräne/Kalkstein	
26.04.2020	15004-U527S-A	5220	00	MA 8 S	25/55-55 A-NV	3% Sasobit	Moräne/Kalkstein	
12.06.2021	16021-U512T-A	5312	00	MA 11 S	30/45	2,2% Trinidad	Moräne/Kalkstein	
11.08.2024	19002-517S-A	5320	00	MA 11 S	25/55-55 A-NV	3% Sasobit	Moräne/Kalkstein	
09.10.2022	17080-U516S-A	5321	00	MA 11 S	10/40-65 A-NV	3% Sasobit	Moräne/Kalkstein	*
22.04.2024	19002-U511T-A	5322	00	MA 11 S	20/30	2,2% Trinidad	Moräne/Kalkstein	
				Gussasphalt-Estrich				
11.08.2024	19002-U56IC10S-A	5150	00	AS 5 IC 10	B 90/10	3% Sasobit	Moräne/Kalkstein	mind. +10°C
28.07.2021	16021-U55IC40S-A	5253	00	AS 8 IC 40	B 90/10-50/70	3% Sasobit	Moräne/Kalkstein	Parkdeck/Hochbau
11.08.2024	19002-U54IC15S-A	5351	00	AS 11 IC 15	B 90/10-50/70	3% Sasobit	Moräne/Kalkstein	mind. ±0°C
11.08.2024	19002-U54IC10S-A	5361	00	AS 11 IC 10	B 90/10	3% Sasobit	Moräne/Kalkstein	mind. +10°C
Für die aufgeführten Mischgutsorten liegen die Erstprüfungen im Mischwerk vor. Die dazugehörigen Leistungserklärungen und CE-Kennzeichnungen stehen unter "www.donau-asphalt-mischwerke.de" zum Download bereit.								
* Für Sondermischgut ist eine rechtzeitige Bestellung nötig (14 Tage vorher)								